



MONTAGEKIT SUPER ČVRSTO

IZNIMNO SNAŽNO, UNIVERZALNO, MONTAŽNO LJEPILO NA BAZI NEOPRENSKE GUME, SA SVOJSTVOM POPUNJAVANJA



- Univerzalna primjena
- Prikladno za neravne površine
- Kratko se vrijeme može korigirati
- Otporno na vodu
- Otporno na temperaturu

PRIPREMA

Radni uvjeti: Primjenjujte samo na temperaturama između +5 °C i +40 °C.

Zahtjevi za površinu: Obje površine moraju biti suhe, čiste i bez prašine i masnoća.

Alati: Za nanošenje upotrijebite nož ili špatulu za kit. Po potrebi upotrijebite gumeni čekić i lagano udarajte.

PRIMJENA

Pokrivenost: Paneli i ploče za pokrivanje zidova: oko 5-8 m²/kg, ovisno o težini materijala. Letve, lajsne i drveni okvir: oko 4-6 m²/kg lijepljene površine.

Upute za uporabu:

Prije upotrebe otvorite kartušu pri vrhu tako da oštrom nožem odrežete plastični vrh iznad navoja. Pričvrstite mlaznicu na kartušu i zarezite pod kutom da biste dobili željeni promjer. Cut off screw thread, assemble nozzle and cut to a diameter of at least 0.5 cm.

Ovisno o težini materijala, nanesite ljepilo ravnomjerno u okomitim linijama ili točkama u intervalima od 20 do 40 cm. Ljepilo uvijek nanesite u uglove i duž rubova. Spojite materijale guranjem i pritisnite ih ili čvrsto udarajte da bi se povezali. Korekcije su i dalje moguće. U slučaju teških materijala, materijala pod naprezanjem ili dvaju neporoznih materijala, upotrijebite metodu snažnog lijepljenja. Montirajte materijal, pritisnite i odmah otpustite. Pustite da se suši 5 minuta, sastavite na istom mjestu i čvrsto pritisnite ili udarite čekićem. Korekcije nisu moguće. Za teške materijale može biti potrebno učvršćivanje ili podupiranje.

Mrlje/ostaci: Bijelim špiritom očistite alate i uklonite mokre ostatke ljepila. Suhi ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

OPIS PROIZVODA

Iznimno snažno univerzalno montažno ljepilo na bazi neoprenske gume, sa svojstvom popunjavanja. Za jednostavno i snažno učvršćivanje npr. drva, sintetičke, metala, kamena, gipsa i pločica na razne vrste podloga kao što su beton, kamen, žbuka, drvo, iverica, metal i sintetika. Za unutarnju i vanjsku upotrebu te prikladno za učvršćivanje materijala koji su napeti. Trajno elastično. Bez potrebe za čavlima i vijcima.

PODRUČJA UPORABE

Idealno za spajanje svih vrsta (građevnih) materijala, kao što su drvo, kamen, beton, metal i brojni sintetički materijali na gotovo sve vrste površina kao što su beton, kamen, žbuka, drvo, iverica, metal i sintetika. Prikladno i za lijepljenje dvaju neporoznih materijala i lijepljenje materijala pod naprezanjem. Vrlo prikladno za pričvršćivanje npr. drvenih okvira, zidnih lajsni, pragova, prozorskih klupčica, građevinskih ploča, drvenih oplata, letvi, drvenih gredica, vodilica kabela, pločica s imenom, kućnih brojeva, zidnih obloga, panela, pragova, keramičkih pločica, kukica za vješanje, utičnica, razvodnih kutija.

PE, PP, PTFE, bitumen, polistirenska pjena, ogledala, prirodni kamen, stalno vlažna mjesta. Kada lijepite plastiku, uvijek najprije provedite ispitivanje prijanjanja. Prijanjanje uz plastiku može se razlikovati ovisno o vrsti sintetičke i kvaliteti plastike.

KARAKTERISTIKE

- Vrlo visoka završna snaga spoja
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Popunjavanje
- Prikladno za materijale pod naprezanjem
- Prikladno za međusobno spajanje neporoznih materijala
- Trajno elastično

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



MONTAGEKIT SUPER ČVRSTO

IZNIMNO SNAŽNO, UNIVERZALNO, MONTAŽNO LJEPILO NA BAZI NEOPRENSKE GUME,
SA SVOJSTVOM POPUNJAVANJA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Neoprenska guma
Otpornost na kemikalije:	Dobro
Boja:	Bež
Gustoća pribl.:	1.25 g/cm ³
Kapacitet ispunjavanja:	Dobro
Konačna snaga sveze nakon:	48 sata. Ovo može varirati s obzirom na okolnosti, kao što su materijala, temperatura i vlaga.
Vrijeme rukovanja:	Odmah se veže metodom brzog vezanja
Mogućnost bojenja:	Vrlo dobro
Smična čvrstoća:	600 N/cm ²
Čvrsta tvar pribl.:	65 %
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro
Otpornost na vodu:	Dobro

ROK TRAJANJA

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Ograničen rok trajanja nakon otvaranja.

Dobro zatvorite ambalažu i čuvajte je na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.