



# BISON TIX®

## IZNIMNO SNAŽNO UNIVERZALNO KONTAKTNO LJEPILO U GELU



### OPIS PROIZVODA

Iznimno snažno univerzalno kontaktno ljepilo u gelu: jednostavno se razmazuje, ne kaplje i ne tvori niti.

### PODRUČJA UPORABE

Idealno za lijepljenje plastičnih panelnih ploča (npr. Formica®), furnira, tvrdih ploča vlaknatica, sintetičkih rubova, gume, kože, linoleuma, pluta, tekstila i polieterske pjene međusobno, ali i za drvo, ivericu, beton i metal. Ljepilo ne kaplje pa je vrlo prikladno za lijepljenje okomitih površina. Izvrsno za lijepljenje rubova stepenica, podnih obloga ili tepiha na stepenicama, bridova namještaja ili filca, među ostalim. Služi i za popravak cipela, torbi, igračkica i tepiha ili za izradu rukotvorina (kao hobi). Polistirenska pjena (Tempex®), PE, PP, PTFE i vinil.

### KARAKTERISTIKE

- Lako se razmazuje
- Ne kaplje
- Ne tvori niti
- Trenutno lijepi
- Iznimno snažno
- Prikladno za materijale pod naprezanjem
- Univerzalno
- Otporno na vlagu i smrzavanje

### PRIPREMA

**Radni uvjeti:** Ljepilo i dijelove koje lijepite upotrebljavajte samo na sobnoj temperaturi. Relativna vlažnost mora biti ispod 65 %. Time se izbjegava nastanak mjehurića na krajnjem proizvodu.

Kada se spoji, korekcije nisu više moguće. Uvijek najprije testirajte na (neprimjetnom) dijelu površine.

**Zahtjevi za površinu:** Površine moraju biti suhe, čiste, bez prašine i masnoća te moraju dobro odgovarati.

**Predobrada površine:** Za optimalan rezultat očistite i uklonite masnoću s površina koje ćete lijepiti.

**Alati:** Za prekrivanje većih površina upotrijebite čvrsti kist ili nanosač ljepila sa sitnim zupcima (1 mm). Valjkom ili gumenim čekićem čvrsto spojite materijale.

### PRIMJENA

**Pokrivenost:** 2 – 2,5 m<sup>2</sup>/litri, nanaseno na obje površine, ovisno o vrsti materijala koje lijepite.

### Upute za uporabu:

Nanesite ljepilo u tankom i ravnomjernom sloju na obje površine s pomoću nanosača ljepila sa sitnim zupcima (1 mm) ili kistom. Pustite obje površine da se suše 10 do 25 minuta. Čim se ljepilo prestane rastezati, spojite dijelove. Nakon toga korekcije više neće biti moguće. Pazite da unutra ne ostanu zračni mjehurići. Čvrsto lupkajte, prođite valjkom ili pritisnite materijale.

**Mrlje/ostaci:** Odmah uklonite mokre ostatke ljepila. Osušeni višak ljepila može se ukloniti samo mehanički ili proizvodom za skidanje boje (uz prethodni test).

**Napomene:** Za optimalne rezultate ljepilo i dijelovi koje lijepite moraju biti na sobnoj temperaturi (nikako nemojte upotrebljavati na temperaturi ispod +10 °C). Završna snaga lijepljenja ovisi o primijenjenom pritisku. Stoga što čvršće pritisnite po čitavoj površini. U slučaju da je zalijepljeni spoj između poroznih materijala izložen dugotrajnom kontaktu s vodom, ljepilo bi se moglo odvojiti od mokre površine.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Polikloroprenska guma
Boja:	Žuta
Gustoća pribl.:	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Fleksibilni:	Da
Vrijeme rukovanja:	Odmah se veže
Minimum temperature resistance:	-15 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	70 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Čvrsta tvar pribl.:	20 %
Otapalo:	Smjesa
Viskoznost:	Gel

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



# BISON TIX®

## IZNIMNO SNAŽNO UNIVERZALNO KONTAKTNO LJEPILO U GELU

### ROK TRAJANJA

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Oštećeno pakiranje smanjuje vrijeme pohrane.

Čuvajte dobro zatvoreno na hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja. Rok trajanja iznosi najmanje 24 mjeseca.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.