



BISON KIT®

IZNIMNO SNAŽNO, TEKUĆE, UNIVERZALNO KONTAKTNO LJEPILO



OPIS PROIZVODA

Iznimno snažno univerzalno kontaktno ljepilo na bazi neoprenske gume. Za nebrojeno mnogo popravaka i samostalnih projekata za koje je potrebno trenutno lijepljenje. Iznimno prikladno za materijale koji su napeti. Otporno na vlagu i smrzavanje. Otporno na temperature od -40 °C do +70 °C.

PODRUČJA UPORABE

Idealno za površinsko lijepljenje i laminiranje brojnih materijala za koje je potrebno trenutno lijepljenje, opterećivanje ili obrada. Lijepi drvo, daske, furnir, plastične i metalne ploče (HPL, Formica®, na primjer), (pjenastu) gumu, kožu, pluto, platno, linoleum i polietersku pjenu (zvučna izolacija), među ostalim, za sebe i za brojne druge površine. Služi i za popravak cipela, torbi, igračka i tepiha ili za izradu rukotvorina (kao hobi). Polistirenska pjena (Tempex®), PE, PP, PTFE i vinil.

KARAKTERISTIKE

- Trenutno lijepi
- Iznimno snažno
- Prikladno za materijale pod naprezanjem
- Univerzalno
- Tekuće
- Otporno na vlagu i smrzavanje
- Jednostavno za upotrebu
- Otporno na temperature od -40 °C do +70 °C

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ljepilo i dijelove koje lijepite upotrebljavajte samo na sobnoj temperaturi. Relativna vlažnost mora biti ispod 65 %. Time se izbjegava nastanak mjehurića na krajnjem proizvodu. Kada se spoji, korekcije nisu više moguće. Uvijek najprije testirajte na (neprijetnom) dijelu površine.

Zahtjevi za površinu: Površine moraju biti suhe, čiste, bez prašine i masnoća te moraju dobro odgovarati.

Predobrada površine: Za optimalan rezultat očistite i uklonite masnoću s površina koje ćete lijepiti.

Alati: Za prekrivanje većih površina upotrijebite čvrsti kist ili nanosač ljepila sa sitnim zupcima (1 mm). Valjkom ili gumenim čekićem čvrsto spojite materijale.

PRIMJENA

Pokrivenost: 2 – 2,5 m²/litri, nanaseno na obje površine, ovisno o vrsti materijala koje lijepite.

Upute za uporabu:

Po mogućnosti nemojte razrjeđivati. Dijelovi moraju biti čisti, suhi i bez masnoća. Potpuno premažite obje podloge. Pustite da se suše najmanje 10 – 40 minuta. U slučaju poroznih materijala nanosite drugi sloj i pustite da se osuši. Zatim spojite dijelove i prođite valjkom ili čvrsto udarite (gumenim čekićem).

Mrlje/ostaci: Odmah uklonite mokre ostatke ljepila. Osušeni višak ljepila može se ukloniti samo mehanički ili proizvodom za skidanje boje (uz prethodni test).

Napomene: Za optimalne rezultate ljepilo i dijelovi koje lijepite moraju biti na sobnoj temperaturi (nikako nemojte upotrebljavati na temperaturi ispod +10 °C). Završna snaga lijepljenja ovisi o primijenjenom pritisku. Stoga što čvršće pritisnite po čitavoj površini. U slučaju da je zalijepljeni spoj između poroznih materijala izložen dugotrajnom kontaktu s vodom, ljepilo bi se moglo odvojiti od mokre površine.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Neoprenska guma
Boja:	Žuta/smeđa
Gustoća pribl.:	0.86 g/cm ³
Temperaturo zapaljenje:	K1 (<21 °C)
Minimum temperature resistance:	-15 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	70 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Čvrsta tvar pribl.:	24 %
Viskoznost:	Tekuća

ROK TRAJANJA

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje. Oštećeno pakiranje smanjuje vrijeme pohrane. Čuvajte dobro zatvoreno na hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja. Rok trajanja iznosi najmanje 24 mjeseca.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.